



Satinello

Scheda tecnica

COD. 104/...

Smalto antiruggine alchidico tixotropico, satinato (*a effetto guscio d'uovo*).

Si distingue per la facilità di applicazione (non gocciola e non cola).

Inodoro all'applicazione, è caratterizzato da buona dilatazione e da un aspetto estetico di pregio.

E' particolarmente indicato per la pitturazione di supporti interni: verniciatura di porte, mobili, finestre etc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco-satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche tixotropiche	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,02 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7.000 ± 1.000 cP	G3 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	24 ± 4 unità a 60°	





Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco, nero, tinte di cartella,



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 25 minuti per ricopertura: 24 ore completa: > 48 ore
	RESA PRATICA	10-11 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	DILUIZIONE In volume	applicazione a pennello, rullo: 5% con diluente 900 applicazione a spruzzo: 10% con diluente 703
	ATTREZZI	pennello, rullo, spruzzo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, ferro esente da calamina e ruggine non aderente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO		LEGNO NUOVO		SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	
FONDO	BIOFER	1 MANO	BIOFER	1 MANO	-	
FINITURA	SATINELLO	2 MANI	SATINELLO	2 MANI	SATINELLO	2 MANI

Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 72 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto antiruggine alchidico tixotropico per finiture satinato: a base di resine alchidiche tixotropiche
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 - Settembre 2010

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it